

ソレイタ® I J下地用

FSI-301S

■製品特性

サイズ : A1 (594mm×841mm)、
600mm×900mm、910mm×910mm
910mm×1820mm、910mm×2000mm

構成 :

保護フィルム (透明)
ポリエステル系樹脂塗装 (ホワイト : グロス)
アルミニウム
発泡ポリエチレン樹脂
アルミニウム
サービスコート (ホワイトグレー)

総厚 : 3mm

【一般性能】

比重 : 0.7 (計算値)

線膨張係数 : $2.4 \sim 3.0 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ (JIS A1325 20~60°C)

【表面性能】

色調 : 目視 色見本と大差なきこと

密着性 : 剥離なきこと

※上記は当社試験結果に基づく測定値であり、保証値ではありません。

■用途・特徴

【用途】

屋内・屋外サイン用 アルミ樹脂複合板

【特徴】

- ・耐久性、耐水性に優れ、屋内外のイベントやPOPに最適。
- ・ソレイタDメディア™ PR糊シリーズとセットでのご使用で繰り返し使用可能。

■ご使用に際しての注意事項

【保管・取り扱い】

- ・表面と裏面の塗膜性能は異なりますので、保護フィルム貼付け面を表面（太陽光線等の当たる面）にして施工してください。
- ・表面全体にインクジェットメディア等を貼付してご使用ください。
- ・海岸部など、端部（こぐち）のアルミニウムが侵される環境では、注意してご使用ください。
- ・面材はアルミニウムであり、湿潤状態で異種金属と接触しますと電食が発生します。接合に使用するリベット・ボルト類は、電食等を考慮して材質の選定を行ってください。
- ・表面の保護フィルムは、直射日光や湿気により劣化し、糊残り等の問題を起こす恐れがありますので、乾燥した室内に保管するようにしてください。また、施工完了後は速やかに剥がしてください。
- ・保護フィルムの上に接着テープを貼らないでください。特にビニールテープは、表面にテープ跡が写ることがあります。
- ・アルミニウム-プラスチック複合材ですので、割れにくい素材ですが、衝撃又は異物の挟み込みにより、打こん・へこみ・エッジの変形が発生する恐れがあります。運搬、保管、加工、及び施工時には十分注意してください。
- ・温度差により膨張、収縮が生じますのでご注意ください。
- ・切断面は大変危険ですので、保護手袋を使う等、取扱いは出来るだけ慎重に行ってください。
- ・酸性やアルカリ洗剤並びに有機溶剤は使用しないでください。アルミの腐食、塗膜の剥がれや艶落ちの原因となります。

【メンテナンス】

- ・表面を洗淨する場合、研磨剤を含まない中性の洗淨液で水洗いしてください。
- ・土砂等の汚れがついたまま拭くと表面に傷が付くことがあります。洗淨は表面に付着した土砂等を水洗等で取り去り、その後、表面を軽く拭き取る程度にしてください。
- ・研磨剤クリーナーやスチールウールは、表面を傷めるので使用しないでください。

- * 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
- * 本書に記載されている情報の誤った使用又は不適切な使用などによって生じた損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- * 本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関わる情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。
- * 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。
- * 使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任も全て負うものとします。
- * 売り主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。
- * 本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売り主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。



PLASTICS & BUILD MATERIALS

藤田産業株式会社

FUJITA INDUSTRY co.,Ltd.

初版 2021年 8月発行

製品仕様書 FSI-301S 3