

---

## ソレイタ D メディア™ デジタルプリンティングフィルム

麻メディア

FD-M0707M

---

### ■用途

バナー、ポートレート、風景写真など

### ■特徴

- ・様々なプリンターに対応し、高発色性を実現。
- ・麻の素材感を活かした風合い。
- ・天然素材（植物繊維）約 80% 使用。※重量%

### ■対応インク

水性、L A T E X

### ■製品特性

サイズ : 610mm×30m、1067mm×30m  
基 材 : 亜麻色マツトリネン415μm  
コ ア : 2インチ  
重 量 : 250g/m<sup>2</sup>  
引張強度 : 【タテ】289N/3cm 【ヨコ】238N/3cm

※上記は当社試験結果に基づく測定値であり、保証値ではありません。

## ■製品の保管・取り扱い

### 【保管方法】

---

- ・保管は、高温・低温・多湿や直射日光・至近距離からの蛍光灯照射などを避け、必ず紙管に巻いた状態で宙吊りにし、風通しの良い冷暗所で保管してください。
- ・保管方法、保管環境によっては表面の光沢感・マット感の変化が起きる場合があります。
- ・推奨保管環境：温度15～25℃、湿度70%RH以下

### 【使用期間】

---

- ・購入後は半年以内にご使用ください。また開封後は3ヶ月以内を目安に、できるだけ早くご使用ください。

### 【取り扱い】

---

- ・製品の出力面に直接手で触れないよう手袋を着用のうえ、ご使用ください。
- ・水分、薬品などがつかないようにし、衝撃は避けてください。
- ・皮脂、油分、汚れ、傷などがプリント品質不良の原因となる場合があります。
- ・使用後は速やかにプリンタから取り外し、元の包材に入れ、推奨の保管方法にて保管してください。
- ・製品のテープ止めは避け、紙テープ等を使用して製品とテープが接触しないようにしてください。

## ■ご使用に際しての注意事項

### 【素材】

---

天然素材を使用しているため、製品の特性として下記特徴がございますので予めご了承ください。

- ・色ムラや色とび、繊維のスジ
- ・原材料となる植物の破片による黒色等の粒模様
- ・ネップ（繊維の節が表面にスジや塊となったもの
- ・異原糸（色系）の混入

### 【印刷】

---

- ・プリンタ、インク、RIPソフト及び、作業環境（温度・湿度）によって印刷品質が異なります。ご使用プリンタの取扱説明書や技術説明書に従い、テストプリントで確認のうえご使用ください。  
印刷時推奨環境：15～25℃に空調された屋内
- ・印刷色は製品によって異なり、またモニター色とも異なりますのでテストプリント・色調整を行ったうえご使用ください。
- ・プリンタはアースを取ってご使用ください。静電気の影響で表面張力が変化し、印刷斑が発生する場合があります。
- ・プリンタは水平に設置し、プリントヘッドやローラー等の清掃を定期的に行ってください。
- ・印刷前にカール・たるみがある場合は、再ピンチ、または、カール部を先送りしたうえで印刷を行ってください。
- ・印刷後、インクを十分に乾燥させるためにも、印字面はできる限り空気に触れやすい状態にし、必要に応じて送風などを行ってください。  
※インクの乾燥時間については各プリンタメーカーにお問い合わせください。
- ・印刷後は表面が柔らかくなっており、印刷部分を擦ると容易に色が欠損しますので、取り扱い時にご注意ください。

## 【加工・施工】

---

- ・高温下での施工は製品が軟化する場合があります。  
施工環境温度：10～40℃ 使用可能温度：-30～80℃
- ・並べて使用する場合、ロットにより色が異なることがありますので、同一ロットをご使用ください。また印刷方向により見栄えが異なる場合があるので、印刷方向を合わせてください。
- ・製品特性上（天然素材を使用のため）、インク成分や水分、湿度の影響により収縮が発生する可能性があります。裏面は素地のままのため特に影響を受けやすく、天候や季節（梅雨などの湿度が高い時期）により影響を受ける可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- ・製品に直接貼りつけたテープ等を剥がすと、表面の受容層が剥がれることがありますので、製品を直接テープ等で止めることは避けてください。
- ・水分が付着すると表面の受容層が剥がれることがありますので、ご注意ください。

## ■免責事項

以下の事項については責任を負いかねます。

- ・お客様の加工によって生じたプリンタやデジタルプリンティングフィルムの不具合。
- ・施工後に生じた貼り付け被着体、プリンタおよびデジタルプリンティングフィルムの不具合。
- ・当社が推奨するデジタルプリンティングフィルムとオーバーラミネーティングフィルムの組み合わせ以外による加工後の不具合。
- ・お客様が作画されたデジタルプリンティングフィルムの耐候性、印刷画質。

- \* 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
- \* 本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関わる情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。
- \* 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。
- \* 使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任も全て負うものとします。
- \* 売り主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。
- \* 本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売り主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。



PLASTICS & BUILD MATERIALS

**藤田産業株式会社**

FUJITA INDUSTRY co.,Ltd.

初版 2017年 9月発行  
第1.4版 2023年 5月発行

製品仕様書 FD-M0707M 3