

ソレイタDメディア マグネットシート

IJ下地用マグネットシート（異方性）

FD-R0004

■用途

標識、POP、ステッカーなど

■特徴

- ・柔軟性に優れ、スリット、裁断、抜き加工等が容易です。
- ・高い吸着力・磁束密度で安全標識に最適。

■製品特性

サイズ	: 0.8mm×1010mm×10m
基材	: ラバーマグネット0.8mm
コア	: 3インチ
磁界	: 異方性
吸着力	: 70g/cm ²
表面磁束密度	: 450gauss

※上記は当社試験結果に基づく測定値であり、保証値ではありません。

■製品の保管・取り扱い

【保管方法】

- ・保管は、高温・低温・多湿や直射日光・至近距離からの蛍光灯照射などを避け、必ず紙管に巻いた状態で宙吊りにし、風通しの良い冷暗所で保管してください。
- ・保管方法、保管環境によっては表面の光沢感・マット感の変化が起きる場合があります。
- ・推奨保管環境：温度15～25℃、湿度70%RH以下

【使用期間】

- ・購入後は半年以内にご使用ください。また開封後は3ヶ月以内を目安に、できるだけ早くご使用ください。

【取り扱い】

- ・水分、薬品などがつかないようにし、衝撃は避けてください。
- ・使用後は速やかに元の包材に入れ、推奨の保管方法にて保管してください。

■ご使用に際しての注意事項

【加工・施工】

- ・ご使用前には本品裏面と被着体をきれいに洗浄し、乾燥させてからご使用ください。水分が残っていると錆が発生する場合があります。
- ・長期間取り付けたままにせず、毎日取り外してください。
- ・相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。50℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
- ・お車でご使用の際、洗車時には必ず取り外してください。高速道路で走行の際は、走行中剥がれる恐れがありますので、ご注意ください。
- ・本品はシート全体が密着する場所に取り付け、凹凸な面には取り付けないでください。容易に剥がれる恐れがあります。
- ・製品を巻き出した後、わずかな寸法変化が生じる場合があります。加工を行う際は、巻き出し後に数時間経過させてから実施してください。
- ・間違った使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

【メンテナンス】

- ・洗浄する場合、研磨剤を含まない中性の洗浄液で水洗いしてください。
- ・土砂等の汚れがついたまま拭くと表面に傷が付くことがあります。洗浄は表面に付着した土砂等を水洗等で取り去り、その後、表面を軽く拭き取る程度にしてください。
- ・洗浄後は乾燥させてから再度使用してください。

- * 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
- * 本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関わる情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。
- * 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。
- * 使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任も全て負うものとします。
- * 売り主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。
- * 本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売り主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。



PLASTICS & BUILD MATERIALS

藤田産業株式会社

FUJITA INDUSTRY co.,Ltd.

初版 2022年10月発行
第1.1版 2024年 9月発行

製品仕様書 FD-R0004 異方性 2

